

אנטיגרפיטי-סילוקסן פריימר

נוזל שקוף לאיטום והגנת קירות מהרס וגרפיטי.

ANTIGRAFITY - SILOXANE PRIMER

EXTERIOR ANTIGRAFITY CLEAR FIRST COAT

נוזל שקוף ההופך לציפוי יבש שקוף לאחר הייבוש. נספג לתוך התשתית והופך לחלק אינטגרלי ממנה. מבטיח חדירה לעומק הקיר ויצירת "פילם" שקוף אטום המונע חדירת לחות, לכלוך, גרפיטי וכימיכלים הרסניים לאבן הטיבעית או לקיר הצבוע ומותיר שכבה סיליקונית המונעת גרפיטי וחדירת חומרים מחמצנים, אבק ולכלוך. בתוספת שכבת טופקוט-מעניק שכבת מגן קלה לרחיצה והמונעת הדבקת מודעות. לשיפור דחית לכלוך גרפיטי ומדבקות מומלץ למרוח מעל סילוקסן טופקוט אשר נשאר לח ומונע סופית הידבקות של כל חומר אל הקיר או התשתית. (במידה זמן הגשת העבודה קצר ניתן לערבב 1:1 פריימר עם טופקוט ולמרוח שכבה אחת עבה למניעת תקיפת הטופקוט על פריימר טרי).

תכונות:

- ◆ חודר לעומק הקיר מצפה ומייפה.
- ◆ אוטם ומונע חדירת לכלוך.
- ◆ יוצר שכבה חלקה קלה לניקוי על תשתית חלקה. תשתית טיבעית - מעתיק את פני השטח.
- ◆ מונע הידבקות לכלוך וצבע ודוחה מדבקות למיניהן.
- ◆ עמיד UV.
- ◆ רחיק מאוד.
- ◆ כושר הידבקות מעולה לתשתית.
- ◆ אינו מפתח עובש, פטרות, ריקבון.

שימושים:

- ◆ לשימור ניקיון חיצוני של קירות.
- ◆ לציפוי קירות צבועים בדנברקריל או דנברגלוס.
- ◆ לאבן טיבעית כגון ירושלמית, סיליקט, בטון, טרקוטה, כורכרית וכו'.
- ◆ לציפוי עמודי תאורה.
- ◆ לציפוי כל סוגי השיש והקרמיקה.

נתונים טכניים:

- ◆ שטח כיסוי - 1 ליטר ל 3-7 מ"ר בהתאם לתשתית וכמות הספיגה.
- ◆ גמישות - 1 מ"מ (SHEEN)
- ◆ צפיפות - 1 gm/cm^3
- ◆ צמיגות - CPS 80-100 (ברוקפילד)
- ◆ נוקשות - Dg 3 (אריקסון)
- ◆ שחיקה - cycle 1260 (גרדנר)
- ◆ מס' שכבות מומלץ - 2

מכיל:

- ◆ פולימר סיליקוני ייחודי.
- ◆ גליקולים, פונגצידיים, תוספים.

גודן:

- ◆ שקוף לפני ואחרי הייבוש.

ברק:

- ◆ משי.

ייבוש למגע:

- ◆ 30 דקות.

ייבוש בין שכבות:

◆ 6 שעות. סופי: 48 שעות בקיץ, 4 ימים בחורף.

טיפול שוטף:

- ◆ ניקוי לכלוך - במים וסבון.
- ◆ ניקוי גרפיטי - בוינדוקליר.
- ◆ ניתן טיפול שוטף כל 30 יום.
- ◆ גרפיטי מסיבי שחדר לחורים בקיר - להסיר עם אנטיגרפיטי המובר.

שיטות יישום:

◆ הברשה, גלילה, התזה.

דילול:

◆ ללא דילול.

הכנת שטח:

- ◆ ניקוי יסודי מאבק ולכלוך.
- ◆ על אבן טיבעית התזת לחץ מים 150 אט"ו
- ◆ הסרה מכנית של צימחיה בחריצים.
- ◆ שטיפת פטרת ועובש ב"פונגוס קלינר" או דנברספט 80.
- ◆ יש ליישם על שטח יבש לחלוטין.

צבע יסוד:

◆ מוצר זה כשכבה ראשונה .

אריזה:

◆ 5 ליטר, 18 ליטר.

איחסון:

◆ במקום מוצל בטמפ' החדר.

חיי מדף:

◆ 12 חודשים באריזה מקורית.

ניקיון כלים:

◆ במדלל D-18.

בטיחות:

- ◆ לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ◆ דליק, הרחק ממוקדי אש.
- ◆ הקפד על איורור נאות בזמן היישום.
- ◆ חבוש משקפי מגן, לבש כפפות ובגדי מגן.
- ◆ במגע - שטוף במים וסבון.
- ◆ בפגיעה - פנה לטיפול רפואי.

אזהרה:

- ◆ אין ליישם בטמפ' נמוכה מ +5 מעלות צלזיוס
- ◆ אין ליישם ביום גשום.
- ◆ אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.

ביקורת איכות:

◆ במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט.

◆ ISO 9001-2000

* מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב. המוצר הינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר נסיון ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ/הדרכה ע"י יועץ/מדריך מקצועי אשר הינו בעל נסיון בשימוש במוצר זה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה כל הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות מעודכנות. שמות יועצים/מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפוניית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני עבודה עימו.

אנטיגרפיטי-סילוקסן טופקוט מרוכז

ציפוי אנטיגרפיטי לח סילוקסני שקוף.

ANTIGRAFITY-SILOXANE TOPCOAT

EXTERIOR CLEAR WET COAT, SILOXANE SOLVENT PROTECTION.

נוזל שקוף פולימרי סילוקסני ייחודי נגד מדבקות, למריחה על אנטיגרפיטי סילוקסן פריימר, לציפוי ושימור נקיון ממדבקות של תשתית קיימת. נצמד לאנטיגרפיטי פריימר, לפרספקט ולכל סוגי תשתית פח, צמנטית, כל סוגי האבן ולכל סוגי המתכות והצבעים. יוצר פילם שקוף לח הדוחה כל דבק בקלות. לחותו גורמת למקדם החלקה מדהים המונע אבסולוטית הידבקות אליו.

תכונות:

- ◆ כושר הידבקות מצוין לכל תשתית.
- ◆ שקוף, שומר על היופי הטיבעי ואף מבליט אותו.
- ◆ מונע היצמדות גרפיטי והדבקת כל סוגי המדבקות והמודעות.
- ◆ קל לרחיצה ולטיפול.
- ◆ קל ליישום.
- ◆ עמיד UV.
- ◆ מקדם החלקה גבוה ביותר.
- ◆ מתאים לצביעת כל תשתית ובעיקר כשכבה עליונה סופית מעל אנטיגרפיטי סילוקסן פריימר
- ◆ אבק על פני השטח נשטף בגשם וחוזר להיות כחדש במשך שנים.

שימושים:

- ◆ להגנה ושימור רכוש ציבורי מהתיישנות וונדליזם.
- ◆ תחנות מטרו בעולם-לקירות ולקרונות.
- ◆ לקירות בטון ועמודים במבני ציבור.
- ◆ לקירות אבן טיבעית, ירושלמית, סיליקט, וכו'.
- ◆ לפסלי אבן ואנדרטאות במקומות ציבוריים.
- ◆ לפסלי מתכת לסוגיה.
- ◆ לכיפות זהב, כסף וכו'.
- ◆ לציפוי מבנים עתיקים לצרכי שימור מלכלוך ואבק
- ◆ לציפוי גגות ומקומות גבוהים הקשים לניקוי.
- ◆ להגנת כל תשתית מפני הדבקת מודעות או מדבקות למיניהן.

נתונים טכניים:

- ◆ שטח כיסוי - 12-20 מ"ר בהתאם לתשתית.
- ◆ צפיפות - 0.95 gm/cm^3
- ◆ גמישות - 1 מ"מ (SHEEN)
- ◆ צמיגות - 80-100 CPS (ברוקפילד)
- ◆ עובי פילם מומלץ - 5-10 מיק'.
- ◆ מסי שכבות מומלץ - 1 דקה ופוליש עם בד יבש ונקי לאחר 20-30 דקות.

מכיל:

- ◆ פולימר סילוקסני מיוחד.
- ◆ סולבנטים, תוספים.

גורן:

◆ שקוף, לאחד הפוליש שקוף לחלוטין.

ברק:

◆ משי.

טיפול שוטף:

- ◆ ניקוי לכלוך - בניגוב בלבד או במים וסבון.
- ◆ ניקוי גרפיטי - בניגוב או מים וסבון או בחומר ניקוי וינדוקליר.
- ◆ ניקוי צבעי תרסיס - זגריזר 1001.
- ◆ ניקוי גרפיטי מסיבי - עם אנטיגרפיטי רמובר.

ייבוש למגע:

◆ אינו מתייבש.

ייבוש בין שכבות:

◆ ללא המתנה.

שיטות יישום:

◆ הברשה או מריחה עם מטלית ספוגה בחומר לכל תשתית.

דילול:

◆ ללא דילול.

הכנת שטח:

- ◆ קירות אבן-התזת לחץ מים 150 אט' והחלקה ושכבת סילוקסן פריימר..
- ◆ קירות צבועים-מאצופים-נקוי ב"זגריזר 1001" +סקוטש
- ◆ קרונות ופסלי מתכת - ניקוי ב"גדבר" עם סקוטש
- ◆ לתשתית אלומיניום-צריבה ופסיבציה 1722.
- ◆ לפסלי ברונזה-צריבה ופסיבציה 1404.
- ◆ בגמר הכנת השטח כנ"ל - צבע יסוד אנטיגרפיטי סילוקסן פריימר.

צבע יסוד וביצוע לטופקוט:

- ◆ מריחת שכבת יסוד - אנטיגרפיטי סילוקסן פריימר.
- ◆ לאחר מריחת שכבת הטופקוט, יש להמתין לייבוש, יתקבלו אזורי צפיפות חומר שונים. יש לעשות פוליש עם בד יבש עד לקבלת משטח משי חלק ואחיד.

אריזה:

◆ 1 ליטר.

אחסון:

◆ במקום מוצל בטמפ' החדר.

חיי מדף:

◆ 12 חודשים באריזה מקורית.

ניקיון כלים:

◆ טרפנטין מינרלי מיד בתום הריסוס.

בטיחות:

- ◆ לא למאכל, הרחוק מהישג ידם של ילדים.
- ◆ דליק, הרחוק ממוקדי חום.
- ◆ הקפד על איורור נאות בזמן היישום.
- ◆ חבוש משקפי מגן, כפפות ובגדי מגן.
- ◆ במקרה פגיעה-יש לפנות לטיפול רפואי.

אזהרה:

- ◆ אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.
- ◆ אין ליישם בחוץ ביום גשום.
- ◆ ליישם רק על אנטיגרפיטי סילוקסן פריימר.

ביקורת איכות:

- ◆ במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט.
- ◆ ISO 9001-2000

* מפרט טכני זה הינו למידע כללי בלתי מחייב. המוצר הינו מוצר מקצועי לבעלי מקצוע בלבד אשר רכשו כבר נסיון ביישומו. אין הכתוב במפרט זה משמש כתחליף לייעוץ/הדרכה ע"י יועץ/מדריך מקצועי אשר הינו בעל נסיון בשימוש במוצר זה. חובה ליישם תחילה על שטח קטן לבדיקת התאמה לפני יישום שטחים גדולים. תוכן מפרט זה משתנה כל הזמן ומוכנסים בו עדכונים, יש לבקש גרסאות מעודכנות. שמות יועצים/מדריכים מקצועיים ניתן לקבל טלפונית. יש לקרוא הוראות בטיחות MSDS של המוצר לפני עבודה עימו.

דנברגלוס-אנטיגרפיטי

ציפוי פוליאוריתן שקוף דו-רכיבי.

DENBERGLOSS-ANTIGRAFITY

HIGH SLIPPING COEFFICIENT PROTECTION,

EXTERIOR CLEAR POLYURETHAN COAT.

ציפוי פוליאוריתני דו-רכיבי שקוף בעל מקדם החלקה מצוי, המונע הידבקות לכלוך וצבע. רחיק ביותר ושומר על יופיו וניקיונו של השטח המצופה. מקנה הגנה בכל תנאי מזג אויר לתשתית אותה רוצים לשמר. מתאים לציפוי יוקרתי לחפצי אומנות, פסלים ועתיקות.

תכונות:

- ◆ כושר הידבקות מעולה לתשתית.
- ◆ אינו מצריך שכבת יסוד.
- ◆ שקוף, שומר ומייפה את הגוון הטבעי.
- ◆ רחיק מאוד, נשטף בקלות.
- ◆ עמיד UV.
- ◆ מחזק תשתית מתפוררת.

שימושים:

- ◆ להגנה ושימור רכוש ציבורי מהתיישנות וונדליזם.
- ◆ תחנות מטרו בעולם לקירות וקרונות.
- ◆ לקירות בטון ועמודים במבני ציבור.
- ◆ לקירות אבן טבעית, ירושלמית, סיליקט וכו'.
- ◆ לפסלי אבן ואנדרטאות במקומות ציבוריים.
- ◆ לפסלי מתכת לסוגיה.
- ◆ לכיפות זהב כסף וכו'.
- ◆ לציפוי מבנים עתיקים לצורכי שימור, מליכלוך ואבק.
- ◆ לציפוי גגות במקומות גבוהים הקשים לניקוי.
- ◆ למניעת בליה, דהייה והתחמצנות.

נתונים טכניים:

- ◆ שטח כיסוי - 1 ליטר ל 8-10 מ"ר.
- ◆ גמישות - 1 מ"מ. (SHEEN).
- ◆ צמיגות - CPS 2,000-3,000 (ברוקפילד).
- ◆ התארכות - 12%.
- ◆ צפיפות - 1 gm\cm³.
- ◆ נוקשות - Dg 3 (אריקסון).
- ◆ עובי פילם מומלץ - 40-50 מיקרון.
- ◆ עמידות בשחיקה - 120 מיק-3,700 cycle (גרדנר).
- ◆ יחס ערבוב בסיס:מקשה - 1:2.
- ◆ אורך חיים לאחר עירבוב - במיכל פתוח - 1 שעה. במיכל סגור - 3 שעות.

מכיל:

- ◆ שרף פוליאוריתן אקרילי.
- ◆ איזוציאנט לא מצהיב.
- ◆ סולבנטיים, תוספים.

גוון:

- ◆ שקוף.

ברק:

- ◆ מבריק, מט, משי.

ייבוש למגע:

- ◆ 20-30 דקות.

ייבוש בין שכבות:

◆ 4-5 שעות. סופי: 8-10 שעות.

טיפול שוטף:

◆ ניקוי ליכלוך - במים וסבון.

◆ ניקוי גרפיטי - בווינדוקליר.

◆ ניקוי צבע תרסיס - דגריזר 1001.

שיטות יישום:

◆ התזה. ערבב בסיס+מקשה יחס 1:2 + 20% מדלל.

◆ רסס פעמיים עם המתנה 10 דקות בין השכבות.

דילול:

◆ 20-35% מדלל D-11 להתזה בפייסטולה, 3-4 אט'.

◆ 10-15% מדלל D-11 להתזה באירלט, 4-5 אט'.

הכנת שטח:

◆ תשתית אבן צמנטית - ניקוי לחץ מים 150 אט'.

◆ תשתית ברזלית - דגריזר 3000.

◆ תשתית אלומיניום - פטיבטור 1722.

◆ תשתית ברונזה - פטיבטור 1404.

◆ אין לצבוע על צבע רגיש לסולבנטים.

◆ ייבוש יסודי לפני יישום - חובה.

◆ אין ליישם ביום גשום.

אריזה:

◆ 3.4 ליטר בסיס+1.6 ליטר מקשה, 12 ליטר+6 ליטר.

איחסון:

◆ במקום מוצל בטמפ' החדר.

חיי מדף:

◆ חלק א' - 12 חודשים באריזה מקורית.

◆ חלק ב' - 6 חודשים באריזה מקורית.

ניקיון כלים:

◆ מדלל D-11, מיד בתום הריסוס.

בטיחות:

◆ לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

◆ דליק, הרחק ממוקדי חום.

◆ הקפד על איורור נאות בזמן היישום.

◆ חבוש משקפי מגן, כפפות ובגדי מגן.

◆ במקרה פגיעה פנה לטיפול רפואי.

אזהרה:

◆ אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.

ביקורת איכות:

◆ במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט.