

צינקומט גיליון קר

צבע יסוד עתיר אבץ לגיליון קר של ברזל, ללא צורך בתהליך ציפוי חם. ZINKCOAT - COLD STEEL GALVANIZATION.

AIR DRYING COLD GALVANIZATION PRIMER.

צבע עשיר אבץ ואלומיניום לציפוי פלדות למניעת חלודה לזמן ממושך. תחליף מעולה לגיליון חם, ללא צורך בחימום. עמידות מעולה בתנאים קשים, אינו מאפשר התפתחות חלודה גם בתנאי לחות ומליחות קשים בתנאי שהינו מצופה בצבע עליון סינטטי, פנולי, פוליאוריתני או גומי מוכלר.
תכונות:

- ◆ הגנה קתודית המונעת התפתחות חלודה לשנים רבות.
- ◆ כושר היצמדות מעולה לתשתית.
- ◆ מכיל כמות אבץ אופטימלית.
- ◆ גוון מוכסף בהיר יפה למראה.
- ◆ ייבוש מהיר של עד יממה.
- ◆ ניתן לצביעה בעליון תוך 16 שעות
- ◆ קשיות ועמידות שחיקה גבוהים בתנאי סביבה תעשייתית.
- ◆ כושר הגנה מעולה מפני חלודה.

שימושים:

- ◆ ציפוי פחיי ברזל באבץ (גיליון קר).
- ◆ חידוש גיליון פגום.
- ◆ גיליון מהיר בתנאי שטח.
- ◆ יסוד משובח לצבעים עליונים.
- ◆ גיליון קר לפריטים גדולים כמיבני מתכת.

נתונים טכניים:

- ◆ שטח כיסוי - 1 ליטר ל 10 מ"ר.
- ◆ עובי שכבה מומלץ - 100 מיקר.
- ◆ תכולת אבץ בפילם יבש- לפחות 90%
- ◆ צפיפות - 1.9-2.1 g/mlcm³.
- ◆ גמישות - 2 מ"מ. (SHEEN).
- ◆ צמיגות - 1-2 Pa.sec (HAAKE).
- ◆ נוקשות - מעל 3 Dg (אריקסון).

מכיל:

- ◆ שרפים סינטטיים מובזורים.
- ◆ מלמין פורמלדהיד.
- ◆ אבקת אבץ טהור.
- ◆ אלומיניום.
- ◆ מדללים, תוספים.

גוון:

- ◆ אפור מתכתי.

ברק:

- ◆ מט.

ייבוש למגע:

- ◆ 40-60 דקות. (המנע בהתזה מ OVER SPRAY)
- ◆ במידה ונוצר "אבק" יש להוסיף רטודר.

ייבוש בין שכבות:

- ◆ 16 שעות סופי: 24 שעות.

P.O.B. 690, Sderot, Israel. Tel.: 972-8-9960794, Fax: 972-8-9960649

דנבר צבעים וציפויים ישראל בע"מ ת.ד. 690, שדרות, בריסל 7, טל.: 08-9960794

שיטות יישום:

◆ הברשה, גלילה, התזה.

דילול:

◆ מדלל 18-D . הברשהגלילה - 5-10%.

◆ התזה - 15-25% לחץ 3-4 אט"ו.

◆ איידלס - 0-5% לחץ 4-5 אט"ו דיזה"0.018.

הכנת שטח:

◆ הסרת שומנים וחלודה עד קבלת מתכת נקיה.

◆ ניקוי מכני- מברשות פלדה.

◆ כימי- חלודה:דגריזר 3000.שומנים-דגריזר MC

◆ ניקוי חול - לדרגה SA 2.5 .

אריזה:

◆ 1 ליטר, 2.5 ליטר, 5 ליטר, 18 ליטר.

איחסון:

◆ במקום מוצל בטמפ' חדר.

חיי מדף:

◆ 12 חודשים באריזה מקורית.

ניקיון כלים:

◆ מדלל 18-D מיד בתום הצביעה.

בטיחות:

◆ לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים.

◆ דליק, הרחק ממוקדי חום.

◆ הקפד על איורור נאות בזמן היישום.

◆ הרכב משקפי מגן, לבש כפפות ובגדי מגן.

◆ במקרה פגיעה יש לפנות מיד לטיפול רפואי.

אזהרה:

◆ אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו על ידנו.

ביקורת איכות:

◆ במעבדות מפעלנו בהתאם למפרט.

◆ ISO 9002